



Collection	PROMESSE D'AILLEURS
Référence	M273302
Composition	100 % pp
Laize utile	129 cm / 51 Inches
Raccord	Raccord libre
Test Martindale	35000
Usage m S it ige aleusage classique : 20.000 à 4	0.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)
Wyzenbeek	50000
Sens	De large
Poids g/m²	550
Performance Accoustique	aw - 0.15
Usage	
Entretien	
Pays d'origine	Belgique
Caractéristiques Outdoor	Séchage rapide Solidité à l'eau chlorée et à l'eau salée >4-5 Echelle : 5)
Caractéristiques Outdoor	Séchage rapide Solidité à l'eau chlorée et à l'eau salée >4-5 Echelle : 5 Solidité des couleurs à la -lumière >7-8 (Echelle : 8)

7 déclinaisons













