

Cap martin

Tissus MISIA

Collection	FRENCH RIVIERA
Référence	M295302
Composition	82 % li ; 18 % co
Laize utile	138 cm / 54 Inches
Rétrécissement	<3%
Test Martindale	20000
Usage martindale	Siège usage classique : 20.000 à 40.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)
Wyzenbeek	25000
Sens	De large
Poids g/m²	575
Usage	
Entretien	
Pays d'origine	Belgique

12 déclinaisons

