

Monti

Tissus MISIA

Collection	PARIS-ROME
Référence	M402509
Composition	20 % co ; 80 % pes
Laize utile	140 cm / 55 Inches
Rétrécissement	<3%
Raccord	Raccord libre
Test Martindale	35000
Usage martindale	Siège de usage classique : 20.000 à 40.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)
Wyzenbeek	70000
Sens	De large
Poids g/m²	570
Performance Accoustique	aw - 0.15
Usage	
Entretien	
Pays d'origine	Italie

11 déclinaisons