

CASAMANCE

Viola

Tissus CASAMANCE

Collection

Référence

42240427

Composition

43 % vi ; 21 % co ; 14 % pes ; 13 % li ; 6 % wo ; 3 % wp

Laize utile

139 cm / 55 Inches

Rétrécissement

<3%

Raccord

Raccord libre

Test Martindale

30 000

Usage ~~Martindale~~ usage classique : 20.000 à 40.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)

Wyzenbeek

50000

Poids g/m²

370

Usage



Entretien



Pays d'origine

Italie



6 déclinaisons

