CASAMANCE



Astelia

Tissus CASAMANCE

Collection	ASTELIA
Référence	46050422
Composition	100 % pes
Laize utile	136 cm / 54 Inches
Rétrécissement	<1%
Raccord	Raccord sauté 1/2
Test Martindale	35000
Usage martindale	Single usage classique : 20.000 à 40.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)
Wyzenbeek	40000
Sens	De large
Poids g/m²	450
Usage	
Entretien	
Pays d'origine	Inde
Rapport Horizontal	91 cm / 36 Inches
Rapport Vertical	50 cm / 20 Inches

4 déclinaisons




