

# CASAMANCE

## Moero

Tissus CASAMANCE

Collection

[SALONGA](#), [ANTHOLOGIE](#)

Référence

47200574

Composition

55 % co ; 15 % pc ; 10 % vi ; 10 % wo ; 7 % pes ; 3 % pa

Laize utile

138 cm / 54 Inches

Raccord

Raccord libre

Test Martindale

30000

Usage recommandé usage classique : 20.000 à 40.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)

Wyzenbeek

30000

Sens

De large

Poids g/m<sup>2</sup>

690

Usage




Entretien



Pays d'origine

Italie



10 déclinaisons

