

CASAMANCE Sandy bay

Collection	WEST BAY
Référence	47890570
Composition	62 % pp ; 38 % pes - solution dyec
Laize utile	140 cm / 55 Inches
Raccord	Raccord libre
Test Martindale	35000
Usage m S it ige aleusage classique : 20.000 à 40.0	00 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek
Wyzenbeek	45000
Poids g/m²	549
Performance Accoustique	aw - 0.15
Usage	
Entretien	
Pays d'origine	Turquie
Caractéristiques Outdoor	Séchage rapide Anti-moisissure
	Solidité à l'eau chlorée et à l'eau salée >4-5 Echelle : 5) Solidité des couleurs à la -lumière >7-8 (Echelle : 8)

6 déclinaisons











