

CASAMANCE

Espanto

Tissus CASAMANCE



Collection

[WEST BAY](#)

Référence

48320124

Composition

72 % pp ; 28 % pes - solution dyed

Laize utile

139 cm / 55 Inches

Rétrécissement

<2%

Raccord

Raccord droit

Test Martindale

25000

Usage ~~Martindale~~ usage classique : 20.000 à 40.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)

Wyzenbeek

35000

Poids g/m²

463

Usage



Entretien



Pays d'origine

Italie

Rapport Vertical

37 cm / 15 Inches

Caractéristiques Outdoor

Séchage rapide

Anti-moisissure

Solidité à l'eau chlorée et à l'eau salée >4-5 Echelle : 5)

Solidité des couleurs à la -lumière >7-8 (Echelle : 8)

4 déclinaisons

