CASAMANCE



Brooks

Tissus CASAMANCE

Collection	BROOKS 2
Référence	49610320
Composition	61 % pes recycled ; 39 % pes
Laize utile	298 cm / 117 Inches
Rétrécissement	<2%
Raccord	Raccord libre
Test Martindale	20000
Usage martindale	Single usage classique : 20.000 à 40.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)
Wyzenbeek	50000
Sens	De haut
Poids g/m²	230
Performance Accoustique	aw - 0.15
Usage	
Entretien	
Pays d'origine	Inde
Conseils de confection	Les tissus peuvent être tournés pour la confection

33 déclinaisons