

CASAMANCE

Paris texas

Tissus CASAMANCE

Collection

[PARIS TEXAS 5](#), [PARIS TEXAS 6](#)

Référence

36111375

Composition

63 % co ; 37 % li

Laize utile

140 cm / 55 Inches

Rétrécissement

<2%

Raccord

Raccord libre

Test Martindale

36000

Usage Martindale usage classique : 20.000 à 40.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)

Wyzenbeek

100000

Sens

De large

Poids g/m²

380

Usage



Entretien



Pays d'origine

Italie

151 déclinaisons







