

CASAMANCE

Zia

Tissus CASAMANCE

Collection

[HOZHO](#), [MADÈRE](#)

Référence

47350360

Composition

55 % pp ; 45 % pc - solution dyed

Laize utile

137 cm / 54 Inches

Rétrécissement

<1%

Raccord

Raccord libre

Test Martindale

30000

Usage martindale : usage classique : 20.000 à 40.000 cycles (Martindale) et/ou 15,000 à 30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)

Wyzenbeek

60000

Poids g/m²

590

Performance Accoustique

aw - 0.15

Usage



Entretien



Pays d'origine

Turquie

Caractéristiques Outdoor

Séchage rapide

Anti-moisissure

Solidité des couleurs à la -lumière >7-8 (Echelle : 8)

6 déclinaisons

