

CASAMANCE

Nérée

Tissus CASAMANCE

Collection

[MODULATION](#)

Référence

10210580

Composition

25 % pa ; 24 % co ; 18 % pc ; 12 % pes ; 11 % li ; 10 % vi - --

Laize utile

143.5 cm / 56 Inches

Raccord

Raccord libre

Test Martindale

60000

Usage martindale

Siège à usage intensif : >40,000 cycles (Martindale) et/ou >30,000 doubles rubs (Wyzenbeek)

Wyzenbeek

75000

Poids g/m²

340

Performance Accoustique

aw - 0.15

Usage



Entretien



Pays d'origine

Inde

Caractéristiques Outdoor

7 déclinaisons

