

CASAMANCE

Valery

| Tissus CASAMANC | E |
|------------------|---|
| Collection | <u>CÔTÉ LIN LES NATURELS 6</u> |
| Référence | 11150355 |
| Composition | 59 % pc ; 18 % pes recycled ; 12 % vi ; 6 % pes ; 5 % li |
| Laize utile | 145 cm / 57 Inches |
| Rétrécissement | <2% |
| Raccord | Raccord libre |
| Test Martindale | 50000 |
| Usage martindale | Siège à usage intensif : >40,000 cycles (Martindale) et/ou >30,000 doubles rubs (Wyzenbeek) |
| Wyzenbeek | 60000 |
| Poids g/m² | 573 |
| Usage | |
| Entretien | |
| Pays d'origine | Turquie |

