



Texdecor - Casamance
2, rue d'Hem
59780 WILLEMS
France

Votre message du
01-04-2022

Votre référence

Date
06-04-2022

Rapport d'analyse 22.01796.03

Essais demandés :

California Technical Bulletin 117 (2013)

Echantillon id	Informations données par le client	Date de réception
T2206356	3273	01-04-2022

Gina Créelle
Responsable de la commande de tests

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans permission écrite de Centexbel.
Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons.
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Référence: T2206356 - 3273

Section 1 : essai tissu de revêtement

Date de la fin de l'essai 04-04-2022
 Norme appliquée ASTM E1353-08a (2013)
 Norme de produit California Technical Bulletin 117 (2013)

Déviaton de la norme -

Conditionnement 23°C, humidité relative 50%

Rembourrage T 30130 (Recticel) - mousse non-ignifugée
 Tissu couvrant Composition 100% coton - lavé
 poids (125 ± 28) g/m²

	1	2	3
Flammes nues	non	non	non
Combustion pendant plus de 45 min.	non	non	non
Longueur détruite verticale > 45 mm	non	non	non

Critères de test

- pas de flammes nues
- combustion ≤ 45 minutes
- longueur détruite vertical ≤ 45 mm

Exigences

- tous les échantillons répondent aux critères de test → répond aux exigences
- deux ou plus d'échantillons ne satisfaisons pas aux critères de test → ne répond pas aux exigences
- un échantillon ne satisfait pas aux critères de test
 → 3 tests supplémentaires → répond aux exigences
 tous les échantillons répondent aux critères de test

Conclusion Répond aux exigences